

朝霞市市道組成基準

A: 4.2m以下	表	層	(密粒度アスコンー13)	5 cm
	再生粒調碎石		(RMー40以下)	15 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	20 cm
	遮断層		(再生砕砂又は改良土)	20 cm
	TA=14.0		合計	60 cm
A: 4.2m超 6.0m以下	表	層	(密粒度アスコンー13)	4 cm
	基	層	(粗粒度アスコンー20)	6 cm
	再生粒調碎石		(RMー40以下)	15 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	20 cm
	遮断層		(再生砕砂又は改良土)	20 cm
	TA=14.20		合計	65 cm
A: 6.0m超	表	層	(密粒度アスコンー13)	4 cm
	基	層	(粗粒度アスコンー20)	6 cm
	再生粒調碎石		(RMー40以下)	30 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	20 cm
	遮断層		(再生砕砂又は改良土)	20 cm
	TA=25.50		合計	80 cm
A: 重要路線 市道1・2・3・8・9・22号線	摩耗層		(改質アスコンⅡ型)	4 cm
	表	層	(密粒度アスコンー13)	5 cm
	基	層	(粗粒度アスコンー20)	6 cm
	再生粒調碎石		(RMー40以下)	30 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	20 cm
	遮断層		(再生砕砂又は改良土)	20 cm
	TA=26.50		合計	85 cm
A: 歩道	表	層	(密粒度アスコンー13)	4 cm
	再生粒調碎石		(RMー40以下)	10 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	5 cm
			合計	19 cm
A: 透水性歩道	表	層	(透水性アスコン)	4 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	10 cm
	再生砕砂			5 cm
			合計	19 cm
A: 切下歩道	表	層	(密粒度アスコンー13)	5 cm
	再生粒調碎石		(RMー40以下)	20 cm
	再生切込碎石		(RCー40)	20 cm
			合計	45 cm

※管上30cmまでは砂、それ以上は再生砂または改良土か良質土(発生土)