

朝霞市市道組成基準

A: 4. 2m以下	表層 (密粒度アスコンー13)	5 cm
	再生粒調碎石 (RM-40以下)	15 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	20 cm
	遮断層 (再生碎砂又は改良土)	20 cm
	TA=14. 0 合計	60 cm
A: 4. 2m超 6. 0m以下	表層 (密粒度アスコンー13)	5 cm
	基層 (粗粒度アスコンー20)	5 cm
	再生粒調碎石 (RM-40以下)	15 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	20 cm
	遮断層 (再生碎砂又は改良土)	20 cm
	TA=14. 20 合計	65 cm
A: 6. 0m超	表層 (密粒度アスコンー13)	5 cm
	基層 (粗粒度アスコンー20)	5 cm
	再生粒調碎石 (RM-40以下)	30 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	20 cm
	遮断層 (再生碎砂又は改良土)	20 cm
	TA=25. 50 合計	80 cm
A: 重要路線 市道1・2・3・8・9・22号線	表層 (改質アスコンⅡ型)	5 cm
	中間層 (密粒度アスコンー13)	5 cm
	基層 (粗粒度アスコンー20)	5 cm
	再生粒調碎石 (RM-40以下)	30 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	20 cm
	遮断層 (再生碎砂又は改良土)	20 cm
	TA=26. 50 合計	85 cm
A: 步道	表層 (密粒度アスコンー13)	4 cm
	再生粒調碎石 (RM-40以下)	10 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	5 cm
	合計	19 cm
A: 透水性歩道	表層 (透水性アスコン)	4 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	10 cm
	再生碎砂	5 cm
	合計	19 cm
A: 切下歩道	表層 (密粒度アスコンー13)	5 cm
	再生粒調碎石 (RM-40以下)	20 cm
	再生切込碎石 (RC-40)	20 cm
	合計	45 cm

※管上30cmまでは砂、それ以上は再生砂または改良土か良質土(発生土)